



TOWN &
COUNTRY
SURFACES

Pieces



Caratteristiche tecniche Segments

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL - Porcelain gres homogeneus without enamels UGL
Grès porcelaine pleine masse non émaillé UGL - Unglasiertes durchgefäßtes Feinsteinzeug UGL
Керамогранит полной прокраски неглазурованный UGL

ISO 13006 - UNI EN 14411 Annex G Bla UGL

Spessore - Thickness 9 mm	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODI DI PROVA NORMA ISO STANDARD	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ UNI EN 14411 - ISO 13006	PRESTAZIONI PERFORMANCES
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3	≤ 0.5%	CONFORME COMPLANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	> 35 N/mm²	CONFORME COMPLANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA- RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОЗАВАМ В БАССЕЙНЫ	ISO 10545-13	min. B	CONFORME COMPLANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA ALLE MACchie STAIN RESISTANCE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ	ISO 10545-14	minimum classe 3	CONFORME COMPLANT УСТУПЧИВЫЙ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	INGELIVO FROST RESISTANT МОРОЗОСТОЙКОЕ

I valori riflettono una media tra diversi test eseguiti secondo le normative di riferimento condotti nei nostri laboratori e/o presso centri di analisi esterni certificati. I valori di singole produzioni possono variare. / Values are based on an average of the results of various tests, which, according to required standards, have been conducted in our certified laboratories or external dedicated centers. Values of each individual production may vary.

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e pitture visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Etant donné qu'il s'agit d'un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

Da es sich um ein in der Mischung gefärbtes technisches Produkt handelt, sind einige sichtbare Unreinheiten und helle Farbflecken eine technische Eigenschaft des Produkts.

Поскольку речь идет о технической продукции из однородной по всей толщине смеси, наличие некоторых примесей и точек на светлых цветах должно считаться характеристикой изделия.

Caratteristiche tecniche Segments

Technical specifications / caractéristiques techniques / technische eigenschaften / технические характеристики

Importante: il prodotto è realizzato in gres porcellanato tutta massa non smaltato UGL e viene protetto da una "salatura", cioè da un'applicazione che non ne altera le caratteristiche estetiche, ma lo protegge da eventuali intrusioni di sporcizia nelle microporosità, che di norma sono una caratteristica naturale del gres porcellanato. Questa applicazione consente una pulizia in fase di posa del materiale e una manutenzione semplice.

Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impasto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica tecnica del prodotto.

Important: the product is developed in porcelain gres homogeneous without enamels UGL and it is protected by "salting", i.e. by an application that does not alter the appearance characteristics, but protects against any intrusions of dirt into the micro-porosities, which are usually a natural feature of porcelain stoneware. Such application allows cleaning the material when laying it as well as for easy maintenance.

We produce technical unglazed porcelain stoneware slabs, and some light impurities and dots must be considered as a standard feature of the product.

Important: le produit est réalisé en grès porcelaine pleine masse non émaillé UGL et il est protégé par un "salage", c'est-à-dire par une application qui n'altère pas ses caractéristiques esthétiques, mais le protège contre d'éventuelles intrusions de saleté dans les microporosités, qui sont généralement une caractéristique naturelle du grès porcelaine. Cette application permet un nettoyage en phase de pose du matériau et un entretien simple.

Etant donné qu'il s'agit d'un produit technique à masse unique, quelques impuretés et points visibles dans les couleurs claires doivent être considérés comme une caractéristique technique du produit.

Wichtig: das Produkt ist aus unglasiertem durchgefärbtes Feinsteinzeug UGL und wird von einer "Salzung" geschützt, das heißt durch das Auftragen, die die ästhetischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt, aber vor einem eventuellen Eindringen von Schmutz in die Mikroporositäten schützt, die normalerweise ein natürliches Merkmal des Feinsteinzeugs sind. Diese Anwendung ermöglicht eine Reinigung während der Verlegung des Materials und eine einfache Instandhaltung.

Da es sich um ein in der Mischung gefärbtes technisches Produkt handelt, sind einige sichtbare Unreinheiten und helle Farbflecken eine technische Eigenschaft des Produkts.

STUCCO CONSIGLIATO/ RECOMMENDED FILLING / PLÂTRE CONSEILLÉ / EMPFOHLENE FUGENMASSE / РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЗАТИРКА

Il consumo di stucco cementizio per Segments Small è di circa 1,9 Kg/mq, per Segments Small Plus è di circa 3,4 Kg/mq, per Segments Large è di circa 0,2 Kg/mq.

Il consumo di stucco epossidico per Segments Small è di circa 2 Kg/mq, per Segments Small Plus è di circa 3,5 Kg/mq, per Segments Large è di circa 0,2 Kg/mq.

The consumption of cement grout for Segments Small is approximately 1.9 Kg/m²; for Segments Small Plus it is around 3.4 Kg/m²; for Segments Large it is around 0.2 Kg/m². The consumption of epoxy grout for Segments Small is approximately 2 Kg/m²; for Segments Small Plus it is around 3.5 Kg/m²; for Segments Large it is around 0.2 Kg/m².


La consommation d'enduit de ciment pour Segments Small est de circa 1,9 Kg/m² environ, pour Segments Small Plus elle est de 3,4 Kg/m² environ, pour Segments Large elle est de 0,2 Kg/m² environ.

La consommation d'enduit de époxy pour Segments Small est de 2 Kg/m² environ, pour Segments Small Plus elle est de 3,5 Kg/m² environ, pour Segments Large elle est de 0,2 Kg/m² environ.

Der Verbrauch von Zementmörtel für Segments Small beträgt circa 1,9 kg/qm, für Segments Small Plus circa 3,4 kg/qm, für Segments Large circa 0,2 kg/qm.

Der Verbrauch von epoxid für Segments Small beträgt circa 2 kg/qm, für Segments Small Plus circa 3,4 kg/qm, für Segments Large circa 0,2 kg/qm.

IT Note di posa
EN Laying notes



NETTOYAGE INITIAL

Le premier nettoyage après la pose est le plus important dans la vie du sol. Il sera à éliminer tous les résidus de plâtre, colle, ciment, chaux et mortier ou, si laissés sur la surface des plaques, peuvent compromettre définitivement les caractéristiques de propreté du sol en céramique. Ne jamais utiliser d'instruments mécaniques pour le premier nettoyage : l'élimination des résidus de plâtre et colle est une procédure chimique.

PLÂTRE UTILISÉ	QUAND EFFECTUER LE NETTOYAGE	QUI OÙ UTILISER	MODE D'EMPLOI
Enduit de ciment mélangé avec de l'eau	A bout de 2/3 jours et dans les 7 jours après le jointolement	Détartrant à base acide - FILA DETERDEK PRO	Suivre les instructions fournies par le fabricant du détartrant. Tester au préalable le détartrant sur une dalle non visible pour éviter tout imprévu. Appliquer le détartrant avec un pinceau et rincer abondamment avec de l'eau avant le lavage. Laisser le produit agir pendant quelques minutes, toujours en suivant les instructions du fabricant. En fin de lavage, collecter le liquide du sol et rincer abondamment avec de l'eau. Recuperer l'eau de rinçage avec un aspirateur de liquides ou une serpillière. Répéter l'opération de rinçage jusqu'à ce que tous les résidus acides aient été éliminés.
Plâtre Epoxy, bi-composant et réactif	Immédiatement	DÉTERGENT DÉCAPANT FILA CR10	Le nettoyage doit être effectué immédiatement et soigneusement, étant donné que ce type de plâtre durcit très rapidement, même en quelques minutes. Suivre impérativement les modalités de nettoyage indiquées par le fabricant du plâtre et vérifier son efficacité avec un essai préliminaire de nettoyage avant de procéder au jointolement de toute la surface carrelée. Bien vérifier que tout le plâtre soit dûment éliminé, également en observant la surface à contre-jour.

Les produits sont constamment soumis à tous les tests de résistance aux taches prévus par les normes UNI EN. La surface d'un carreau complètement vitrifié et composée de matériau similaire au verre, comme celle, doit être traitée en phase de nettoyage. Si le nettoyage initial n'a pas été effectué correctement, il est possible qu'on remarque sur le sol des résidus, patines brillantes ou aureoles localisées en particulier autour des joints. Dans ce cas, il est nécessaire de répéter l'opération de nettoyage initiale après pose, en utilisant éventuellement des détartrants dans des concentrations supérieures et en les appliquant sur une plus longue période. Les plaques, une fois séchées, sont alors difficiles à éliminer, et c'est même parfois impossible. Contacter le fabricant du plâtre.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'éliminer la poussière avec un chiffon en microfibre, de laver la surface avec le détergent neutre à faible résidu FILA CLEANER PRO dilué dans de l'eau comme indiqué par le fabricant (environ une tasse à café dans un seau de 5 litres d'eau) en utilisant un chiffon humide qui devra être souvent rincé dans la solution. Enfin, sécher avec un chiffon en microfibre.

N.B. Pour l'utilisation des détergents, nous recommandons de toujours suivre les indications du fabricant et de prêter une attention particulière sur des matériaux polis, poncés et décorés

Avant de procéder aux opérations décrites ci-dessus, **il est important de toujours faire un test préventif sur une petite portion de carreau.**

ANFÄNGLICHE REINIGUNG

Die erste Reinigung nach dem Verlegen ist die wichtigste Reinigung im gesamten Leben des Fußbodens. Es müssen alle Rückstände von Fugenmasse, Klebstoff, Zement, Kalk oder Schlamm entfernt werden, die auf der Oberfläche der Fliesen die Reinigungsgerüste des Keramikfußbodens unverhohlen beeinträchtigen können. Keinesfalls mechanische Mittel für die Reinigung verwenden; das Entfernen der Rückstände von Fugenmasse und Klebstoff ist ein chemischer Vorgang.

VERWENDETE FUGENMASSE	WANN MUSS DIE REINIGUNG ERFOLGEN	WAS IST ZU VERMEIDEN	ANWENDUNGSMETHODE
Zementartig, mit Wasser gemischte Fugenmasse	2/3 Tage nach und innerhalb von 7 Tagen nach dem Verlegen	Reinigungsmittel auf Säurenbasis - FILA DETERDEK PRO	Den Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmitels folgen. Das Reinigungsmitel vor der Verwendung an einer nicht verlegten Fliese oder an einer verdeckten Stelle testen, insbesondere bei gelagerten, polierten oder geschliffenen Produkten. Die zu reinigenden Oberflächen müssen vor dem Reinigen mit Wasser beschichtet werden. Das Produkt für einige Minuten lassen und dann stets den Anweisungen des Herstellers folgen. Am Ende der Reinigung die Flüssigkeit vom Fußboden aufwischen und mit reichlich Wasser absprühen. Das Spülwasser mit einem Flüssigkeitsabsauger oder einem Wischlätzchen aufnehmen. Den Spülwasser so lange wiederholen bis alle Rückstände entfernt wurden.
Epoxyd-Fugenmasse, zweikomponentig und resintiv	Sofort	BEZÜMMEL FILA CR10	Die Reinigung muss sofort und vorsichtig erfolgen, da diese Art von Fugenmasse sehr schnell, auch innerhalb von wenigen Minuten, eine unentfernbare Patina auf der Oberfläche der Fliesen bildet. Die zu reinigenden Oberflächen müssen vor dem Reinigen der gesamten Fliesen präpariert und die daraus entstehende Flüssigkeit vor dem Verlegen der gesamten Fliesen präpariert. Poliert, dass die gesamte Fugenmasse ordnungsgemäß entfernt wird, auch indem die Oberfläche im Gegenlicht betrachtet wird.

Die Produkte werden ständig allen Fleckenbeständigkeitstests unterzogen, die von den UNI EN Normen vorge sehen sind. Die Oberfläche einer vollständig verglasierten Fliese besteht aus glasigem Material und muss bei der Reinigung dementsprechend behandelt werden. Wenn die anfängliche Reinigung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, kann man auf dem Fußboden Rückstände, glänzende Patinas oder Flecken feststellen, die besonders auf die Fliese herum lokalisiert sind. In diesem Fall muss die anfängliche Reinigung nach dem Verlegen wiederholt werden. Eventuell und Zuhilfenahme von starken mechanischen Reinigungsgeräten mit längerer Einwirkzeit. Die Spachtelmasse sind nach dem Trocknen nur schwer, manchmal sogar unmöglich zu entfernen. Der Hersteller der Fugenmasse kontaktieren.

TÄGLICHE REINIGUNG

Für die tägliche Reinigung reicht es, den Staub mit einem Mikrofasertuch zu entfernen, die Oberfläche mit einem neutralen Reinigungsmitel mit geringem Rückstand im Wasser verdünnt anzuwenden und 5-10 Minuten einwirken zu lassen. Danach mit einem Tüpfel oder einem Tuch abreiben. Gründlich abspülen und die Flüssigkeit mit einem Tuch aufwischen oder mit einem Flüssigkeitsabsauger absaugen. Danach mit einem Mikrofasertuch trocknen.

ANM. Für die Verwendung der Reinigungsmittel empfehlen wir, stets die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und besonders auf geläpptes, geschliffenes und dekoriertes Material zu achten.

Bevor alle oben beschriebenen Arbeiten ausgeführt werden, ist es immer wichtig, einen vorbeugenden Test an einem kleinen Teil der Fliese durchzuführen.

НАЧАЛЬНАЯ ЧИСТКА

Первая чистка после укладки - самая важная в течение всего срока службы пола. Она предназначена для удаления любых остатков затирки, клея, цемента, извести, раствора, которые, если они остаются на поверхности плит, могут неправильно испортить характеристики гидроизоляции керамического пола. Ни в коем случае не следует использовать механические средства для первой чистки: удаление остатков

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЗАТИРКА	КОГДА ПРОИЗВОДИТЬ ЧИСТКУ?	ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Цементная затирка, смешанная с водой Экокраской двухкомпонентной и реагентной затирки	Спустя 2-3 дня и до 7 дней после заделывания швов Немедленно	Моющее средство на кислотной основе - FILA DETERDEK PRO	шпатлевка указана производителем моющего средства. Сначала попробуйте моющее средство на ненужной пятне, или находящейся в «некрасивой» местности, в соответствии с его инструктажом. Поверхность должна быть хорошо смочена водой перед выполнением моек. Остальные средства на основе кислот: в соответствии с инструкциями производителя. В конце моек соберите жидкость с пола и смойте большим количеством воды. Удалите воду, используя для смысла пылесосом для сбора жидкости или тряпкой. Повторите операцию смывания до полного удаления всех остатков кислотного средства.
Эпоксидная, двухкомпонентная и реагентная затирка	Немедленно	ДЕКАПИРУЮЩЕЕ ЧИСТИЩЕ СРЕДСТВО FILA CR10	Чистка затирки эпоксидной, двухкомпонентной и реагентной затирки этого типа - очень быстрая и эффективная. Сразу же после чистки можно приступить к предварительной пробной чистке перед обратной всей поверхности. Тщательно убедитесь в том, что вся затирка полностью удалена, в том числе смотря на поверхность с отравляющими светом.

ИСПОЛНЕНИЯ METAL КОЛЛЕКЦИИ LINEA E КОЛЛЕКЦИИ LUCI DI VENEZIA ДОЛЖНЫ ОЧИЩАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕЙТРАЛЬНЫМИ ЧИСТИЩИМИ СРЕДСТВАМИ.

Decoratori Bassanesi не несет никакой ответственности за изменения поверхности при использовании его чистящих методов чистки или химических средствами или с применением средств и процедур, отличающихся от тех, которые указаны в этом разделе.

Продукция постоянно подвергается всем испытаниям стойкости и образование пятен, предусмотренным стандартами UNI EN. Генеральность пятен спеченной плитки состоит из материала, покоящегося на стекле, с которым при чистке необходимо обращаться так же, как со стеклом.

Если начальная чистка была выполнена неправильно, то на полу можно заметить остатки, блестящие налеты или разводы, которые, в частности, сконцентрированы рядом со швами между плитками. В этих случаях следует повторить начальную чистку уплотнения по мере необходимости, используя блеск нейтральных моющих средств и оставляя их дольше на поверхности. После выполнения затирки очень трудно, а иногда невозможно удалить. Обратитесь к производителю затирки,

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Для ежедневной уборки достаточно вытирать пыль салфеткой из микрофибры, мыть поверхность нейтральными моющими средством с низким уровнем остатков типа FILA CLEANER PRO, разбавив его в воде в соотношении 1:100 и оставить на поверхности (прибл. 1 минута), чтобы затирка не пропадала в воде, используя влажную тряпку, которую необходимо часто полоскать в растворе. Очень важно использовать нейтральное моющее средство без волокна, кистей,

В случае неправильного выполнения ежедневной уборки, на полу могут обнаруживаться матовые разводы, повышенный блеск или следы от хождения. В этих случаях рекомендуется нанести моющее средство типа FILA CLEANER PRO в нерастворимом виде и оставить его на поверхности на 5-10 минут. После этого прополоскать шваброй или тряпкой. Смойте большим количеством воды и соберите жидкость тряпкой или пылесосом для сбора жидкостей. Наконец, вытирете насухо салфеткой из микрофибры.

Примечание. В отношении чистящих средств мы рекомендуем всегда следовать указаниям изготовителя. Особое внимание следует обращать на шлифованные, полированные и декорированные материалы.

LES VARIANTES METAL DE LA COLLECTION LINE ET LA COLLECTION LUCI DI VENEZIA DOIVENT ÊTRE NETTOYÉES EXCLUSIVEMENT AVEC DES DÉTERGENTS NEUTRES.

Decoratori Bassanesi ne devra jamais être considéré responsable pour des altérations superficielles qui peuvent se produire sur le sol si celui-ci est nettoyé avec des procédures et des produits qui ne conviennent pas correctement. Il est possible que des aurooles opaque apparaissent, que le sol soit plus brillant que prévu ou que des empreintes restent au passage. Dans ces cas, il convient d'appliquer un détergent type FILA CLEANER PRO dilué dans de l'eau comme indiqué par le fabricant (environ une tasse à café dans un seau de 5 litres d'eau) en utilisant un chiffon humide qui devra être souvent rincé dans la solution. Enfin, sécher avec un chiffon en microfibre.

N.B. Pour l'utilisation des détergents, nous recommandons de toujours suivre les indications du fabricant et de prêter une attention particulière sur des matériaux polis, poncés et décorés

Avant de procéder aux opérations décrites ci-dessus, **il est important de toujours faire un test préventif sur une petite portion de carreau.**

DIE METALLVARIANTEN DER KOLEKTION LINEA UND DER KOLEKTION LUCI DI VENEZIA DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH MIT NEUTRALEN REINIGUNGSMITTELN GEREINIGT WERDEN.

Decoratori Bassanesi hält keinesfalls für Veränderungen der Oberfläche eines Fußbodens, der mit mechanischen Verfahren gereinigt wird und nicht mit Produkten und Verfahren, die in diesem Handbuch angegeben werden.

Die Reinigung muss sofort und vorsichtig erfolgen, da diese Art von Fugenmasse sehr schnell, auch innerhalb von wenigen Minuten, eine unentfernbare Patina auf der Oberfläche der Fliesen bildet. Die zu reinigenden Oberflächen müssen vor dem Reinigen der gesamten Fliesen präpariert und die daraus entstehende Flüssigkeit vor dem Verlegen der gesamten Fliesen präpariert. Poliert, dass die gesamte Fugenmasse ordnungsgemäß entfernt wird, auch indem die Oberfläche im Gegenlicht betrachtet wird.

Consigli per la posa

Il supporto

Il massetto o il substrato deve essere sufficientemente resistente a sopportare il peso aggiuntivo previsto con l'installazione del pavimento in ceramica, deve essere perfettamente planare, perfettamente maturo (da 28 giorni di presa o secondo indicazioni del produttore del cemento) e libero da qualsiasi detriti o liquido sulla superficie (polvere, sabbia, terra, olio, vernice, grasso, ecc.) che possa compromettere l'adesione della ceramica al supporto.

Supporti in cemento rinforzato

Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e libero da qualsiasi sostanza che possa compromettere l'adesione della ceramica al substrato. Ogni crepa formata si segnala con adesivo bi componente episodico. Se il supporto presenta tracce di polvere o sporco deve essere pulito accuratamente e successivamente deve essere applicato uno strato di primer in ceramica monocomponente che contiene un contenuto di componenti organici volatili (VOC) molto basso. Se la superficie del cemento presenta parti scrostate o indebolite è necessario consolidare con un primer episodico o in poliuretano mono o bi componente.

Massetti

Il massetto deve essere maturo (28 giorni di presa o secondo indicazioni del produttore del cemento), pulito, asciutto e libero da qualsiasi sostanza che possa compromettere l'adesione della ceramica al substrato. Ogni crepa formata si segnala con il restringimento idrometrico del supporto deve essere sigillata con un adesivo bi componente episodico.

Una volta che la superficie è completamente liscia e matura è necessario controllare che abbia la resistenza necessaria a sopportare le sollecitazioni e il peso ai quali sarà sottoposta con la posa della ceramica. Se il supporto presenta tracce di polvere o sporco deve essere pulito accuratamente e

successivamente deve essere applicato uno strato di primer in resina monocomponente con contenuto di componenti organici volatili (VOC) molto basso. Se la superficie del cemento presenta parti scrostate o indebolite è necessario consolidare con un primer episodico o in poliuretano mono o bicomponente. Per pavimenti riscaldati deve essere eseguito il corretto ciclo del sistema in conformità con le norme vigenti e le indicazioni del produttore del sistema di riscaldamento a pavimento.

Pavimenti esistenti in ceramica, cotto o pietra.

Per il fissaggio delle lastre sui pavimenti esistenti controllare per prima cosa che il pavimento esistente sia ancora solidamente attaccato al substrato, che sia planare e non siano presenti rotture o parti distaccate. Se queste condizioni non sono interamente soddisfatte procedere come segue:

- sigillare le crepe e le rotture con una resina episodica bianca;
- rimuovere i vuoti lasciati da eventuali pietre o piastrelle rosse usando un prodotto levigante;
- correggere ogni imperfezione di planarità con malte leviganti dopo aver pulito la superficie e aver usato, se necessario, un primer.

In generale i pavimenti esistenti in ceramica o pietra naturale devono essere accuratamente puliti con una soluzione di acqua tiepida e soda caustica al 20%, e sciacquati abbondantemente per rimuovere ogni traccia di sostanza. In alcuni casi la superficie può essere sottoposta ad abrasione, per ottenere un supporto più ruvido e aumentare l'aderenza.

In caso di installazione delle lastre Decoratori Bassanesi occorre selezionare l'adesivo più adatto a seconda del tipo di supporto, delle condizioni climatiche e del tempo che intercorrerà tra la posa e l'inizio dell'utilizzo della superficie calpestabile.

The substrate

The floor substrate must be resistant enough to bear the expected stress and weight added with the ceramic tiles, it must be perfectly planar, perfectly aged (aged 28 days or according to the manufacturer's specifications) and dry, and free of any loose part such as oil, water, dust, paint, grease etc., which might compromise the adhesion of the slabs.

Reinforced concrete substrate

The substrate must be aged, cured, clean, dry and free of any substance which might compromise the adhesion of the ceramic. Any crack due to hygrometric shrinkage must be sealed using a two-component epoxy fluid adhesive. If the concrete surface has any surface inconsistencies it must be consolidated with a suitable single-component resin primer with a very low content of volatile organic compounds (VOC) must be applied. If the concrete surface has any surface inconsistencies it must be consolidated with a suitable single-component or two-component epoxy or polyurethane primer. For floor heating

installations the correct switch on cycle of the system must be performed in compliance with the applicable standards and the indications of the manufacturer of the floor heating system.

Existing ceramics or stone floors

For ceramic and stone floors, check that the existing covering is perfectly attached to the support, planar and free of any cracks or sections that tend to detach from the substrate. If not proceed as follows:

- seal the floor cracks with two-component fluid epoxy resins;
- fill any gaps created when removing any tiles or slabs that do not adhere, using rapid setting thixotropic smoothing compound;
- correct any planarity imperfections with levelling mortars, after cleaning the existing surface and, if necessary, using a suitable primer.

Generally speaking existing ceramic or stone floors must be suitably cleaned with a solution of warm water and caustic soda at 20%, and rinsed thoroughly to remove any trace of loose substances. In specific cases the surface can be subjected to some surface abrasion to achieve a rough and clean support, in order to improve the subsequent adhesion.

Tiles installation

Before laying Decoratori Bassanesi slabs select the most suitable adhesive according to the type of support, the final environment, the weather conditions of the site and the available between laying and use. The table below lists a few examples of adhesive systems suitable for laying our slabs on horizonal indoor surfaces.

Initial cleaning

To ensure a perfect bonding, before laying the glue, a careful cleaning with a wet sponge of the back of the tiles is

Pulizia del retro lastra

Per assicurare una ottimale adesione della colla, il retro delle lastre va pulito con una spugna imbevuta di acqua. Questa semplice operazione permette di rimuovere i residui di engobbo refrattario (una polvere bianca che impedisce al gres porcellanato di attaccarsi ai rulli del forno durante la cottura a 1200°C).

Adesivi consigliati


Mapei

Kerakoll

Per una posa perfetta e una completa bagnatura consigliamo di effettuare la DOPPIA SPALMATURA, applicando la colla sia sul retro della lastra che sul supporto. Applicare prima uno strato sottile di colla sul retro della lastra con una spatola liscia, e di seguito applicare altro adesivo stendendolo con una spatola dentata su tutto il supporto in semicerchi. Applicare poi la lastra sul soffondo con una spugna e premere la lastra. Battere la lastra con un martello di gomma per assicurarsi della perfetta bagnatura e scongiurare la presenza di vuoli d'aria. È possibile utilizzare sistemi per agevolare la perfetta planarità della posa.

Stuccatura

Consigliamo una fuga di 2mm in caso di posa multiformato e 2-4mm in caso di posa di un formato unico. È necessario consultare le nostre tabelle di caratteristiche tecniche e applicare i giunti di dilatazione necessari. Lo stucco deve essere applicato solo dopo che l'adesivo si sia indurito, quindi dopo 24 ore per gli adesivi standard e dopo 24 ore in caso di adesivo standard. Questi valori si riferiscono ad una posa all'asciutto effettuata a una temperatura di +23°C e con il 50% di umidità relativa.



suggested. Its purpose is to remove any trace of sub-brand engobe (the white powder typically visible on the back of the tiles, which serves to prevent the tiles from sticking to the kiln during the firing process at 1200°C)

Suggested adhesives

Mapei

Kerakoll

For a perfect installation and a complete wetting we suggest to apply the adhesive with DOUBLE SPREADING, applying the glue both on the substrate and on the back of the tile. We suggest to use this procedure especially for 4,8mm and 6,0mm tiles.

Apply the adhesive with an adequately sized notched trowel, firstly laying one thin layer on the support with the flat edge of the trowel and then applying the desired thickness with the notched edge. Then apply the adhesive on the substrate with a notched trowel and lay the tile. Beat the tile with a rubber hammer to ensure perfect wetting and remove any air bubble which might have generated between the tile and the substrate. It is possible to use systems such as Tuscan Leveling or similar to help maintaining the perfect planarity of the floor.

GROUTING

We suggest to use 2mm joints in case of multi-format flooring and 2-4 mm in case of single-format. Please read carefully our technical specifications charts and apply the necessary dilatation joints. The joints must be grouted only after the adhesive has hardened, normally 3 hours for fast set adhesives and at least 24 hours for regular set adhesives. These values refer to laying carried out at +23°C and 50 % relative humidity.

MORE INFO:

Town & Country Surfaces

230 Fifth Avenue
Suite 1714
New York NY 10001

General Inquiries:
info@tnccsurfaces.com
Phone: 212-679-0312

