



Slate Tar 48"x48" Matte

Special trims

	 Battiscopa 4,8x120 1.9"x48" 8,5 mm Rett	 Battiscala Sx 4,8x601.9"x24" 8,5 mm Rett	 Battiscala Dx 4,8x601.9"x24" 8,5 mm Rett	 Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Sx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Ang. Dx Gradino Costa Retta 33x120 13"x48" 8,5 mm Rett	 Elemento "L" Costa Retta 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Sx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett	 Angolo Dx Elemento "L" 20x60 8"x24" 8,5 mm Rett
	Matt	Matt	Matt	MattSafe	MattSafe	MattSafe	Safe	Safe	Safe
Black	105611	105629	105620	105638105647	105665105683	105656105674	105692	105710	105701
Brown	1056112	105630	105621	105639105648	105666105684	105657105675	105693	10571	105702
Cream	105613	105631	105622	105640105649	105667105685	105658105676	105694	105712	105703
Cr ystal	105614	105632	105623	105641105650	105668105686	105659105677	105695	105713	105704
Grey	105615	105633	105624	105642105651	105669105687	105660105678	105696	105714	105705
Silver	105616	105634	105625	105643105652	105670105688	105661105679	105697	105715	105706
Steel	105617	105635	105626	105644105653	105671105689	105662105680	105698	105716	105707
Taupe	105618	105636	105627	105645105654	105672105690	105663105681	105699	105717	105708
White	105619	105637	105628	105646105655	105673105691	105664105682	105700	105718	105709
 PZ x BOX	6	20	20	2	1	1	4	2	2
 MQ x BOX	7,20 ml	10 set	10 set	2 pz	1 pz	1 pz	4 pz	2 pz	2 pz
 KG x BOX	7	15	15	7	10,5	10,5	12	7	7
 BOX x PL	60	-	-	-	-	-	-	-	-
 MQ x PL	432 ml	-	-	-	-	-	-	-	-
 KG x PL	420	-	-	-	-	-	-	-	-

Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Classificazione secondo NORMA EN 14411 B1a annex G, UGL Norm / Classment / Standard SPESOREmm. 6-8,5- thickness 0.24"-0.3" Epaisseur / Espesor / Stärke		VALORI TIPICI Typical values Valeurs typiques Typische Werte		VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte
 DIMENSIONI Sizes / dimensions / Abmessungen	UNI EN ISO 10545-02	Conforme	REQUISITI INDICATI NELLA NORMA Requirements of standard / Exigences visées par la norme / Anforderungen in der Norm angegeben UNI EN14411G	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-03 UNI EN ISO	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	<=0.5% <=0.5% <=0.5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength / Résistance aux chocs / Bruchlast	10545-0	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	> 700 N > 1300 N > 1300 N >	1300 N min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-04	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	35 N/mm2 > 35 N/mm2 > 35 N/mm2	35 N/mm2 min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance / Résistance aux chocs / Stoßfestigkeit	UNI EN ISO 10545-05	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	e > - e > 0,86 e > 0,86	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenabriebfestigkeit	UNI EN ISO 10545-06	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	<= 175 mm3 <= 175 mm3 <= 175 mm3	175 mm³ max UNI EN 14411 G
 DILATAZIONETERMICALINEARE Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire / Thermische Dilatation	UNI EN ISO 10545-08	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	6,6 6,8 6,8	(10-6 °C-1) METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques / Temperaturwechselbe-ständigkeit	UNI EN ISO 10545-09	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	Resistente / Résistant / Beständig Resiste Resiste Resiste	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode UNIEN14411 G
 DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ Determination of moisture expansion / Détermination de la dilatation à l'humidité / Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit	UNI EN ISO 10545-10	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	- 0,1% 0,1%	METODODI PROVADISPONIBILE Available test method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	Resistant / Resiste / Résistant / Beständig / Стойкая Resiste Resiste Resiste	RICHIESTA Required / Requisite / Gefordert UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	A A A	B Min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	Classe 4 Classe 4 Classe 4	Classe 3 min Class 3 min / Catégorie 3 min / Klasse 3 min UNIEN 14411G
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	DIN EN 16165:2021 Annex B	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	R9 R10 R11	Da R9 a R13 From R9 to R13 / De R9 à 13 / Von R9 auf R13 DGUV REGEL108-003
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot / Résistance au glissement pieds nus / Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich	DIN EN 16165:2021 Annex A	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	A A+B A+B+C	Da A a C From A to C / De A à C / Von A auf C DGUV INFO. 207-006_MARCH2021
 DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	ASTM C 1028	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	DRY 0,91WET 0,70 DRY 0,94WET 0,66 DRY 0,96WET 0,76	
 DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. / Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé / Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung	ANSI A326.3	Matt 6mm Matt 8,5mm Safe 8,5mm	DRY - WET 0,42 DRY - WET 0,50 DRY - WET 0,70	
 STONALIZZAZIONE Shade Variation / Dénuancement / Farbspiel		V1		V1Uniforme / Uniform / Uniforme / Gleichmäßig V2 Leggera / Low / Légère / Leicht V3 Media / Medium / Moyenne / Mittel V4 Alta / Hight / Haute / Hoch